



NP ROLPIN
L'innovation au service du bois

BATI I / II

selon norme EN 635-3

NF CONTREPLAQUÉ EXTÉRIEUR CTB-X

Rolpin BATI est un contreplaqué en PIN MARITIME

(origine France).

Utilisé pour l'agencement, le mobilier, la menuiserie, le Rolpin BATI est appliqué où l'esthétique et le veinage du bois sont importants.

Format : 2500 x 1250 mm

LES +

- Panneaux décoratifs
- NF Extérieur CTB-X Structure
- Respectueux de l'environnement

VARIANTES :

BATI I/III (contreface non réparée)

BATI PYRO (12, 15, 18, 21mm) : Traitement Euroclasse B-s2, d0

BATI TA (15, 18mm)

BATI TA ELEGIA (15mm)

BATI TRHT (15mm)

(Fiche technique disponible sur notre site internet)

OPTIONS :

Découpe, usinage sur demande.



FACE I

Face fermée, sans noeud et avec pastilles bois (maxi 5/m²).
Réparations mastic occasionnelles



CONTREFACE II

Face fermée, avec noeuds sains et pastilles bois.
Réparations mastic occasionnelles

Finition : Les 2 faces sont poncées

RÈGLEMENTATIONS ET CERTIFICATIONS

Emplois structurels en construction Certificat de constance des performances **système 2+** selon EN 13986 + A1

Milieux extérieurs selon EN 636 + A1 (usage structurel).

Homologué à la marque française de qualité NF contreplaqué Extérieur CTBX et à la marque allemande BFU 100 DIN 68705 partie 3.

Dégagement de formaldéhyde Classement E1 Selon norme EN13986 + A1

Nos résultats d'essais montrent des valeurs nettement inférieures aux exigences de la norme japonaise F**** et conformes à la réglementation Allemande (E05)

Classement en réaction au feu : Selon EN 13501-1 + A1
Épaisseur > 9 mm : Euroclasse D-s2, d0

Marquage : CE n° 380 – CPD – 011 - EN 13986 + A1

DOP : Disponible sur notre site internet

Densité : 560 à 610 kg/m³

Qualité du collage selon norme EN 314-2 : collage classe 3 « milieux extérieurs », résistant à l'eau et aux intempéries.
Colle phénolique.



www.nprolpin.com

ÉPAISSEURS, NOMBRES DE PLIS, COLISAGES

Le format de ces panneaux est 2500x1250 mm

Épaisseur (mm)	7	10	12	15	18	21	24	25	30	38
Colisage	85	60	50	40	33	30	25	24	20	15
Tolérance d'épaisseur max (mm)*	7.41	10.5	12.56	15.65	18.74	21.83	24.92	25.95	31.5	39.14
Tolérance d'épaisseur min (mm)*	6.39	9.3	11.24	14.15	17.06	19.97	22.88	23.85	28.1	36.46

* selon NF EN 315

STOCKAGE

Il est conseillé de stocker les colis dans un endroit sec, de préférence à plat et de niveau sur des chevrons secs les isolant du sol. L'espacement entre chevrons est à adapter à l'épaisseur et à la nature des panneaux stockés. En cas de stockage sur plusieurs piles, aligner les chevrons en hauteur. Sur chantier prévoir mise à l'abri ou recouvrir les panneaux d'un revêtement étanche à l'eau mais perméable à la vapeur.

MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art, de sécurité et aux DTU en vigueur.

TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES DES PANNEAUX

Elles sont conformes aux spécifications de la norme EN 315 :
Tolérance dimensionnelle longueur/largeur : $\pm 3,5$ mm
Rectitude des bords et équerrage : 1 mm par mètre linéaire
Tolérance d'épaisseur selon NF EN 315

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Conductivité thermique

$\lambda = 0,13W/m.K$

Durabilité biologique

Essence pin maritime :
Classe 3 - 4 selon EN 350 partie 2

Teneur en pentachlorophenol

< 5 ppm. (PCP)

Perméabilité à la vapeur d'eau

70 μ humide / 200 μ sec

Absorption Acoustique

250 à 500 Hz = 0,10
1000 à 2000 Hz = 0,30

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES SELON NF 789 / EN 1058

MODULE D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION N/MM²- VALEURS MOYENNES*

Épaisseur	7	10	12	15	18	21	24	25	30	38
Em.0.50	11994	10200	9543	9311	7991	7923	8182	8182	6890	7522
Em.90.50	606	2400	3057	3289	4609	4677	4418	4418	5710	5078

* on dérive les modules à 5 % d'exclusion en multipliant les valeurs moyennes par : 0.645

RÉSISTANCE EN FLEXION N/ MM² VALEURS CARACTÉRISTIQUES À 5 % D'EXCLUSION

Épaisseur	7	10	12	15	18	21	24	25	30	38
Fm.0,05	35.1	29.5	27.7	25.4	21.8	20.9	20.9	20.9	17.5	18.3
Fm.90,05	4.9	12	14.2	13.5	17.5	17.2	14.6	14.6	18.3	14.8

Autres valeurs caractéristiques pour le calcul selon EN 1995 - 1-1 (EUROCODE 5) sont disponibles sur le site internet ou nous consulter.

EMPLOIS :

Applications structurelles selon EN 13986+A1, EN 636-3

Application en plancher

Application en toiture

RAYON DE CINTRAGE (mm) :

Épaisseur	10	12	15	18
Sens longitudinal	2500	3000	3750	4750
Sens transversal	2000	2400	3000	3800

Apte à un usage en tant qu'élément structurel en milieu extérieur correspondant à la classe de service 3 selon ENV 1995-1-1

Se référer au DTU 51.3 // « Planchers en bois ou en panneaux dérivés de bois »

Se référer au DTU 43.4 // « Travaux de toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés de bois avec revêtements d'étanchéité »

TENUE AUX FIXATIONS (e = 15mm) :

Pointes	Effort d'arrachement moyen	Parement et chant : 30daN
Vis	Effort moyen de traction	Parement 180daN / Chant : 140daN

www.nprolpin.com